

SGG COOL-LITE® ST
BRIGHT SILVER

*Vetro
a controllo
solare
su extrachiaro
curvabile
e temprabile*

SGG COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER

Un' elevata trasparenza combinata con un alto grado di riflessione

Descrizione

SGG COOL-LITE ST BRIGHT SILVER è ottenuto per rivestimento con processo di sputtering magnetronico sotto vuoto spinto su base extrachiaro. Questo conferisce al prodotto:

- **Elevata neutralità in trasmissione combinata con una elevata trasparenza.** La resa colore in trasmissione è ottima.
- **Un alto grado di riflessione sui toni argento.** La riflessione luminosa esterna è pari al 31%.
- **La stessa trasformabilità** degli altri prodotti della gamma SGG COOL-LITE ST. Questo permette un'ampia varietà di opzioni per ottenere la soluzione estetica richiesta.

Applicazioni

SGG COOL-LITE ST BRIGHT SILVER è stato sviluppato per la pelle esterna degli edifici con facciate "doppia pelle". Assemblato in vetrata isolante con SGG PLANITHERM ONE INOX combina alle proprie caratteristiche di Controllo Solare, quelle di Isolamento Termico Rinforzato e, in funzione della composizione, può assicurare il Comfort Acustico e la Sicurezza e Protezione richiesti diventando il prodotto perfetto per centri direzionali, ospedali, aeroporti, scuole, sia per facciate che per applicazioni in copertura.

Inoltre è ideale per le ristrutturazioni di edifici, sia antichi che moderni.

Informazioni Tecniche

SGG COOL-LITE ST BRIGHT SILVER soddisfa quanto prescritto dalla Classe B della Norma Europea UNI EN 1096 ed è dotato di marchio **CE**. Il deposito deve essere posizionato in faccia 2. SGG COOL-LITE ST BRIGHT SILVER non deve essere sbordato e può essere sottoposto ai processi di tempra, indurimento e curvatura. La serigrafia e la smaltatura sonofattibili sulla faccia trattata, in funzione del colore e della percentuale di superficie ricoperta.

Gamma

- Spessori standard: 6, 8, 10 mm
- Substrato: vetro float extrachiaro
- Dimensione: 6000x3210 mm

Vetro esterno coating in faccia 2	Camera		Vetro interno coating in faccia 3			Fattori luminosi			Fattore solare	Valore Ug	
	mm	mm			mm	T/ %	R/e %	R/i %	g	ARIA W/(m²K)	ARGON 90% W/(m²K)
SGG COOL-LITE ST 108	6	-	-	-	-	8	44	38	0,14	-	-
	6	15	SGG STADIP 44.1	SGG PLANITHERM ONE INOX	8,4	7	44	41	0,07	1,3	1,0
SGG COOL-LITE ST 120	6	-	-	-	-	20	32	27	0,29	-	-
	6	15	SGG STADIP 44.1	SGG PLANITHERM ONE INOX	8,4	16	33	34	0,14	1,3	1,0
SGG COOL-LITE ST 136	6	-	-	-	-	37	22	18	0,43	-	-
	6	15	SGG STADIP 44.1	SGG PLANITHERM ONE INOX	8,4	29	24	28	0,22	1,3	1,0
SGG COOL-LITE ST 150	6	-	-	-	-	51	18	17	0,55	-	-
	6	15	SGG STADIP 44.1	SGG PLANITHERM ONE INOX	8,4	40	23	28	0,30	1,3	1,0
SGG COOL-LITE ST 167	6	-	-	-	-	66	19	19	0,67	-	-
	6	15	SGG STADIP 44.1	SGG PLANITHERM ONE INOX	8,4	52	27	29	0,38	1,3	1,0
SGG COOL-LITE ST Bright Silver	6	-	-	-	-	67	30	31	0,69	-	-
	6	15	SGG STADIP 44.1	SGG PLANITHERM ONE INOX	8,4	54	39	37	0,40	1,3	1,0

SGG COOL-LITE, SGG PLANITHERM sono marchi registrati Saint-Gobain



Saint-Gobain Glass Italia S.p.A
www.saint-gobain-glass.com

Distributore